



技术数据表: CreatBot PEI 9085

时间: 2022.04.12

版本: 2.0

物理性质	测试标准	典型值	单位
密度	ISO1183	1.34	g/cm ³

机械性能	测试标准	典型值	单位
拉伸强度	ISO527	62	MPa
拉伸模量	ISO527	2050	MPa
弯曲强度	ISO178	90	MPa
弯曲模量	ISO178	2126	MPa

热学性能	测试标准	数值	单位
热变形温度 (0.45MPa 时)	ISO75	175	°C
玻璃化转变温度	DSC	186	°C

试样打印参数	
打印机	CreatBot PEEK-300
喷头温度	350°C
平台温度	150°C
打印速度	25mm/s
填充	100%, +/- 45°
喷头	0.4mm
层高	0.15mm